TEAIS BARRERA CAPILAR,



Descrição

Argamassa híbrida, epóxi-cimento para a formação de barreiras capilares na construção de muros de alvenaria. Coloca-se como argamassa de assentamento da primeira fiada, em camada continua, assegurando a impermeabilidade à água e ao vapor e aumentando a solidez do conjunto do muro.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar separadamente cada componente.
- Num balde limpo, despejar o componente A e, à seguir, deitar o componente B. Misturar bem até que o produto apresente um aspecto leitoso.
- A seguir, juntar aos poucos, o componente C, sem deixar de amassar.
- A mistura é feita de forma manual ou com misturadora eléctrica de baixas rotações.
- A mistura tem um tempo de utilização de 30 minutos (a 20ºC) uma vez feita.

Não incorporar água à mistura.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 10ºC, nem superiores a 30ºC.
- Aplica-se como argamassa de colocação da primeira fiada de tijolo ou bloco, assegurando a impermeabilidade à água e ao vapor e resistência muito superior e aderência ao suporte do conjunto do muro.

Aplicar sobre superfíces secas ou com humidade em remissão, más não ensopadas.
- A camada de DUREPOX BARRERA CAPILAR há de ser continua e emcamada não inferior a 2 mm.
- Colocar os tijolos ou blocos sobre o produto fresco, para actuar ao mesmo tempo de argamassa de amarração, ou deixar secar e aplicar com argamassa normal como o resto do muro

Ficha técnica

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Densidadeda mistura 1,95 kg/lt

Proporção de Misturaem peso, A: 4,4%, B:15,6%, C:80%

Resistência à Compressãoaos7 dias 40 N/mm2

Resistência à Compressãoaos 28 dias 50 N/mm2

Absorção de ÁguaW=0,02 kg/m2xh (DIN 52617)

Cor(es)Verde

Atuação

2 kgs/ml, muros com 10 cm esp. e camada de 10 mm.

Armazenamento

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: