TRADUR, ENDUREZEDOR SUPERFICIAL, MINERAL, COLORIDO; PARA PAVIMENTOS DE BETÃO

Descrição

Produto em pó, para endurezer superficialmente chãos de betão. Aplica-se sobre o betão fresco à razão de 2 a 3 kgs/m2 e alisa-se por meios mecânicos para integrar o produto e fechar os poros. Uma vez endurezido é protegido com LACURIS numa camada única a pulverizador.
Cores: cinza, vermelho e verde (outros sob encomenda)

Aplicação

No endurezimento de pavimentos de betão para resistir em melhores condições ao tráfego rodado de veículos e pessoas, tanto en interiores como em exteriores.

Modos de aplicação

Sobre o betão fresco extendido e alisado com régua, quando possa ser pisado, sem deixar marcas de mais de 2 a 4 mm de profundidade; polvilhar o TRADUR, de maneira uniforme, em duas camadas consecutivas, a primeira com 2 kgs/m2 e a segunda com 1 kg/m2, ou um pouco mais, se se pretender mais intensidade de côr.
Procurar que as camadas de poduto sejão o mais uniformes possível.
- Integrar bem o produto no betão com talocha manual ou mecánica (helicóptero)
- Utilizar betões de boa qualidade (resistência característica de 250 kgs/m2, no mínimo), baixa relação água-cimento e aessentamento entre 75 a 110 mm de cono
Uma vez seco, pulverizar toda a superfície com LACURIS, para controlar a hidratação e evitar as manchas de calcáreo superficiais.
- Após 24 horas, fazer os cortes de formação de juntas de contração, em função das características do betão, a espessura do pavimento e as características geométricas do mesmo.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Selar as juntas com LASTOIS MS OU LASTOIS POL.

Ferramentas de limpeza

Com água limpa abundante.

Ficha técnica

Densidade1,40 ± 0,05 g/cc.

Temperatura de trabalhode 5 a 35ºC

Côr/escinza, vermelho, verde e outros sob encomenda.

Resistência à abraçãoMenor de 4950 mg (UNE 48.250-92/ASTM D-4060) Abrasímetro Taber H-22/1000 g/1000 ciclos

Atuação

2 a 3 kgs/m2

Armazenamento

2 anos, nos seus sacos originais, bem fechados e protegidos da intempérie.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: