



Descripció

Argamassa epóxi de tres components para reparações em pavimentos, devido ao seu efeito autonivelante. Apropriado para reparação em pavimentos industriais ou domésticos, escadas, zonas de carga e, em geral, onde seja necessário conseguir altas resistências e rápida posta em serviço. Actua como barreira de vapor temporal para a formação de pavimentos plásticos em lajes em contacto com o solo.

Aplicação

O DUREPOX AUTONIVELANTE é muito adequado para a reparação de pavimentos industriais e pavimentos que requiram altas resistências mecânicas, resistência a humidades de ascensão capilar, regularização da planimetria, etc.; pelo que se usa como camada de regularização antes de aplicar pavimentos de base epoxi, linóleo, madeira, microcimento, etc, nomeadamente por atingir de maneira rápida a estabilidade e resistências finais.

Modos de aplicação

Homogenizar cada componentrte por separado.

- Num balde limpo e amplo, misturar primeiro o componente A com o componente B.
- A seguir, juntar lentamente o componente C, sem deixar de mexer até homogeneizar a mistura.

A mistura pode ser feita de forma manual, mas aconselha-se ser feita por meio de misturadora eléctrica de

baixas rotações (300 - 500 rpm) para garantir a homogeneidade da mistura.

- Pode ser ajustada a fluidez da mistura, variando levemente a quantidade do componente C incorporado (não incorporar mais nem menos do que 5%).

Não pode ser adicionada água a mistura.

- Preparar o suporte preferentemente por meios mecânicos e eliminar qualquer partícula solta ou mal aderida e efectura as reparações necessárias com HORMIGROUT ou HORMIFLUIs, previamente.

- Pode ser aplicado em interior ou no exterior indistintamente e sobre betão curado ou em processo de cura, inclusive fresco.

Não aplicar com temperaturas inferiores a 10°C, nem superiores a 30°C.

- Como barreira de vapor temporária, há de ter, ao menos 2 mm. de espessura.

Ferramentas de limpeza

As ferramentas limpam-se com abundante água antes de que o produto seque; uma vez endurecido só pode ser removido por meios mecânicos.

Ficha técnica

DensidadeDa mistura 1,95 kg/lt

Proporção da misturaA: 4,5; B: 23; C: 72,5

Tiempo aberto20 minutos a 20°C y 75% HR

Resistência à compressão7 días 35 N/mm²

Resistência à flexão7 días 10 N/mm²

Resistência à compressão28 días 45 N/mm²

Resistência à flexão28 días 12 N/mm²

Absorção de águaW= 0,02 kg/m² x h (DIN 52617)

Aderência> a 4,0 N/mm² (EN 13892-8)

ComposiçãoArgamassa epóxi-cimento.

Resistência à abraçãõ11 cm³/50 cm² y 2,4 mm (Abrasión Böhme) (EN 13892-3)

Espessurade 1,5 a 3 mm

Atuação

1,8 kgs/lt.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Armazenamento

Um ano, nos seus vasilhames originais, bem fechados e conservados em local seco e fresco, a temperaturas moderadas e protegidos da intempérie.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

