



DUREPOX BARRERA, ARGAMASSA EPÓXI-CIMENTO COM EFEITO DE BARREIRA

Descripción

Argamassa epóxi-cimento, de efecto barreira, para formar barreiras anti-vapor em pavimentos de betão para posteriormente ser revestidos com pavimentos exigentes nessa materia.

Aplicação

Aplica-se sobre lajes em contacto com a terra quando seja necessário colocar revestimentos que necessitam uma proteção adicional frente ao vapor, em chãos que não tenham previsto barreira de vapor ou para fazer revestimentos sobre lajes de betão antes de finalizar a cura. Também pode usar-se como adesivo para a colocação da primeira fiada de tijolo ou bloco, assegurando assim a sua resistência, integração com a base e a resistência as humidades de ascensão capilar.

Modos de aplicação

- Misturar primeiro os componentes líquidos e juntar, a seguir, aos poucos o componente em pó.
- Amassar de forma manual ou mecánicamente com misturadora eléctrica de baixas rotações (300 a 500 rpm).
 - Aplicar o produto, extendendo-o com talocha de pentes, numa espessura média de 2 mm.
 - Uma vez extendido, passar um rolo de picos para eliminar o aire ocluido.
 - Na colocação de tijolo ou blocos, assentar os mesmos com o produto ainda fresco.

Ferramentas de limpeza

Com água abundante ou DISOLVENTE EPOXI com o produto ainda fresco.

Ficha técnica

Densidadeda mistura 1,95 kg/lt

Proporção da mistura 4,26 A, 20,1 B, 75,64 C

Resistência à compressão 7 días 250 kg/cm²

Resistência à flexão 7 días 90 kg/cm²

Tiempo aberto 30 minutos



Atuação

2 a 3 kgs/m².

Armazenamento

Um ano, nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidas da intempérie, em local seco e fresco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

