DURIMPRES REHABILITACION, ARGAMASSA PRE-DOSEADA PARA A FORMAÇÃO DE PAVIMENTOS IMPRESSOS EM CAMADA FINA



Description

Argamassa predoseada e coloreada especial para a realização de pavimentos impressos em camada fina (15 a 20 mm). Cores, cinza e outras sob encomenda.

Aplicação

Para a formação de pavimentos impressos em camadas finas de 1,5 a 2 cm de espessura sobre suportes de betão, cimento ou de outra natureza sempre que sejão porossos e firmes.

Modos de aplicação

Amassar o DURIMPRES REHABILITACION com água, na proporção de 18% em peso, até conseguir uma massa plástica e homogênea.
- Amassar com misturadora eléctrica de baixas rotações (300 a 500 rpm).
- Fijar as guias em plástico no pavimento para servir de referência para extender a massa e como juntas de contração; marcando uma espessura final de 1,5 ou 2 cm; em função do molde que venha a ser usado.

Aplicar a massa, nivelando-a com regua sobre as guias em plástico e alisar a superfície com talocha de fratasar.
Com a massa ainda fresca, mas em fase de secagem, cubrir, polvilhando a superfície, com DESPOL para evitar que os moldes se colem na massa.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

- Ir colocando os moldes e presiona-los de forma a imprimir o betão.
Uma vez seque a massa, lavar com água a pressão moderada para eliminar os restos de DESPOL, deixar secar e proteger a superfície com RESIMPRES.
- Caso não se usem guias em plástico embutidas na massa, será necessário efectuar juntas de contração mediante corte, como em qualquer pavimento de betão.
Não aplicar com vento forte ou correntes de ar.
- A cura do RESIMPRES está vinculada a temperatura ambiente; não aplicar com temperaturas inferiores a 5 ºC nem superiores a 30ºC.
- Com temperaturas altas, proteger o pavimento adequadamente, por regas frequentes ou lacas de cura, para a sua correcta hidratação.

Ferramentas de limpeza

Com água abundante com o produto fresco, uma vez endurezido, só por meios mecânicos.

Ficha técnica

Absorção de Água17% aproximadamente.

Adesão> a 0,5 N/mm2.

Densidade de Cura2,0 grs/cc

Densidade Aparente2,1 grs/cc

Densidade do Pó1,4 grs/cc

Resistência à Compressão>250 kgs/cm2 a 28 dias.

Resistência à Flexão> 40 kgs/cm2 a 28 dias.

Retenção de Água> 97%

Encolhimento< o,1%

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC.

Atuação

20 kgs/m2 e cm de espessura.

Armazenamento

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechados e protegidos da intempérie, em local seco e fresco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: