TEAIS-MICROCEMENTO, REVESTIMENTO EM BASE A MICRO-ARGAMASSA POLÍMERA

Descripción

Revestimento à base de polímeros e cimentos especiais que possui uma grande aderência sobre diversas superfícies e um acabamento de grande efeito decorativo. Trata-se de um material especialmente adaptado para o revestimento de chãos, paredes e móveis ou bancadas de cozinhas e casas de banho. A proporção de mistura é de 1:3, em peso, resina:pó.
As cores, tratando-se de cimentos, podem variar ligeiramente em função da absorção do suporte, temperatura e humidade ambiente, espessura, et; pelo que se recomenda fazer ensaios de cor prévios.

Aplicação

Na proteção e decoração de casas de banho, cozinhas, salas, lojas, restaurantes e em geral, onde se requiram acabamentos decorativos resistentes e duradouros, tanto em superfícies horizontais como verticáis, em interiores ou em exteriores. Pode ser aplicado sobre revestimentos ceràmicos, pedra, betão, argamassas de cimento, gesso cartonado, aglomerados de madeira, etc.

Modos de aplicação

Misturar o componente líquido com o pó na proporção de 3 partes de pó por cada parte de líquido.
- Recomenda-se fazer a mistura de foma manual em quantidaddes pequenas (aquelas que possão ser aplicadas no tempo máximo de 10 a 15 minutos).

Aplica-se com talocha de aço inox de cantos arredondados, para evitar a formação de vincos na superfície.
- Aplicar uma primeira camada uniforme, com espessura de 1 mm aproximadamente, procurando deixar a superfície uniforme.
- Deixar secar e lijar ligeiramente, se for necessário, e aplicar uma segunda camada, alisando bem com a talocha limpa.

Após secagem, polir a superfície com esfregão de fibras plásticas e aplicar o PROTETOR DE MICROCIMENTO.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Antes de qualquer uma das fases da aplicação, humedecer a superfície, sem excesso, para facilitar a hidratação e a aplicação.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa, com o produto ainda fresco. Uma vez seco, só por meios mecânicos.

Ficha técnica

Densidade em pó0,848 +/- 0,05 kg/lt

Absorção de água30 +/- 5 %

Aderência> 0,5 N/mm2

Densidade em massa1,76 +/- 0,05 kg/lt

Tiempo aberto15 minutos para a aplicação de toda a quantidade misturada a 20ºC

ComposiçãoCimentos, inertes especiáis, aditivos e polímeros.

Temperatura de trabalhode 8 a 25ºC

Tiempo de habilitação ao trânsito48 horas após a aplicação para aplicar o protetor

Atuação

1 a 2 kgs/m2, em função da textura do suporte.

Armazenamento

1 ano, nas suas embalagens originais, bem fechadas e guardadas em local seco e fresco, protegidas da intempérie.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: