EPOAIS PIN, TINTA EPOXI PARA PAVIMENTOS



Descrição

Tinta epóxi de dois componentes para a proteção e decoração de pavimentos de betão ou betonilhas de cimento. De excelentes propriedades de resistência química e mecânica.

Aplicação

Indicada para pintar pavimentos de base cimentosa em diversas aplicações; como parqueamentos, oficinas, naves de uso industrial, armazens, etc. Não é indicada para utilizar em pavimentos à intempérie.

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo de cada componente por separado.
- Misturar os componentes na totalidade ou, caso seja necessário fazer misturas parciais, respeitando rigososamente as proporções de mistura.
- Amassar manual ou mecanicamente, com batedora electrica de baixas rotações.

Aplicar sobre o suporte devidamente imprimado (com IMPRIDUR sobre suportes cimentosos) à trincha ou rolo em pelo menos duas demãos.
- Deixar secar de 8 a 12 horas entre demãos, para garantir a aderência química.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 8ºC ou superiores a25ºC e humidade relativa do ar de mais de 75%.

E recomendável fazer uma preparação do suporte por meios mecânicos.

Ferramentas de limpeza

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Com DISOLVENTE EPOXI com o material ainda fresco.

Ficha técnica

DensidadeComp. A 1,58 kg/lt, Comp. B 1,032 kg/lt

Tempo de secagem12 horas

Tempo em Abertovida da mistura 30 a 40 minutos

Cor(es)branco e outros sob encomenda.

Proporção de Mistura85 A, 15 B

Tempo para libertação ao tráfego48 horas

Atuação

1 kg/m2 em duas demãos

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidas da intempérie, em local seco e fresco.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: