

TEAIS POL SG TOP,



Descrição

TEAIS POL SG TOP é um poliuretano alifático monocomponente, especialmente formulado para ligar triturados de borracha na formação de pavimentos elásticos, como parques infantís ou pistas desportivas.

Aplicação

Modos de aplicação

Os triturados a aglomerar hão de estar secos e limpos, sem gorduras ou outro tipo de contaminantes.

- Verter o TEAIS POL SG TOP, num recipiente adequado, sobre os triturados e homogeneizar a mistura, com misturadora eléctrica de baixas rotações, ou manualmente, durante 2 a 3 minutos até a correcta homogeneidade.
- O TEAIS POL SG TOP, reage com a humidade, pelo que deve evitar-se que receba chuva ou humidade nas seguintes 24 horas da sua aplicação, pois pode alterar o seu processo de cura.

Ficha técnica

AspetoTranslúcido

Densidade1,02 kg/lt a 25°C

Viscosidade800 +/- 200 cps

Conteúdo em sólidos 100%





Seco ao tato12 horas Seco para repintar24 horas Seco totalmente96 horas Proporção da mistura

Atuação

14 a 16% do peso dos triturados a ligar.

Armazenamento





Email.: desarrollo@teais.es