



RELAIS, PASTA DE RAIAR PARA INTERIOR OU EXTERIOR



Descripción

Pasta de resinas vinílicas e inertes de quartzo incorporados de diferentes granulometrias (Tipo F, de 1 mm e Tipo G, de 2 mm) e de acabamento rústico ou raiado. Muito resistente ao uso. Indicado para revestimento de fachadas em exteriores ou paredes de escadas e halls de elevador, locais comerciais, etc; em interiores. Cores; segundo carta.

Aplicação

Revestimento de fachadas, caixas de escadas, lojas, restaurantes, etc. Indicado especialmente para acabamento e proteção de sistemas SATE, nomeadamente para o TEAIS TERM. **Modos de aplicação**

Homogeneizar o produto antes de aplicar e ocasionalmente durante a aplicação.

- Aplicar sempre sobre superfícies seladas com IMPRILALIS na cor acorde a do RELAIS, bem seco.
- Para aplicar sobre superfícies de madeira, selar com IMES GRANULADO.

Aplicar com talocha de aço inox em camada uniforme, com a espessura marcada pela espessura do grão, procurando não deixar vinhos (usar ferramentas de cantos arredondados).

- Talocar a superfície com talocha de plástico liso para lograr o efeito de raiado desejado.

Aconselha-se talocar duas vezes, a primeira de forma enérgica para dar texturado uniforme ao produto e uma segunda, com a talocha sempre limpa, suavemente para deixar a superfície com maior compacidade e suavidade (evitar grãos saídos da superfície).

Os materiais cimentosos hão de ter 28 dias de cura no mínimo.

- Todas as correções como tratamento de fissuras, reparação de planimetria, etc hão de ser feitas previamente.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Não aplicar com fenómenos meteorológicos adversos ou em previsão deles.

Ferramentas de limpeza

Com água limpa abundante, com o material ainda fresco. Uma vez seco, só por meios mecânicos.

Ficha técnica

Densidade G.F.... $1,9 \pm 0,07$ g/cm³ à 20°C

G... $1,87 \pm 0,05$ g/cm³ à 20°C

Côr/essegudo carta.

Aspeto mate texturado

Viscosidade 48.000 ± 16.000 mPa.s

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Seco totalmente 3 dias a 20°C

zzz

zzz

Atuação

F: 2 a 2,5 kgs/m²; G: 2,5 a 3 kgs/m².

Armazenamento

1 ano, nos seus baldes originais, bem fechados e protegidos da intempéries.

Segurança



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Indicações de perigo:

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais-regionais/nacionais/internacionais



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

