RELAIS, PASTA DE RAIAR PARA INTERIOR OU EXTERIOR



Description

Pasta de resinas vinílicas e inertes de quartzo incorporados de diferentes granulometrias (Tipo F, de 1 mm e Tipo G, de 2 mm) e de acabamento rústico ou raiado. Muito resistente ao uso. Indicado para revestimento de fachadas em exteriores ou paredes de escadas e halls de elvador, locais comerciais, etc; em interiores. Cores; segundo carta.

Aplicação

Revestimento de fachadas, caixas de escadas, lojas, restaurantes, etc. Indicado especialmente para acabamento e proteção de sistemas SATE, nomeadamente para o TEAIS TERM.

Modos de aplicação

Homogeneizar o produto antes de aplicar e ocasionalmente durante a plicação.
- Aplicar sempre sobre superfícies seladas com IMPRILAIS na cor acorde a do RELAIS, bem seco.
- Para aplicar sobre superfícies de madeira, selar com IMES GRANULADO.

Aplicar com talocha de aço inox em camada uniforme, com a espessura marcada pela espessura do grão, procurando não deixar vincos (usar ferramentas de cantos arredondados).
- Talochar a superfície com talocha de plástico liso para lograr o efeito de raiado desejado.

Aconselha-se talochar duas veces, a primeira de forma enérgica para dar texturado uniforme ao produto e uma segunda, com a talocha sempre limpa, suavemente para deixar a superfície com maior compacidade e suavidade (evitar grãos saídos da superfície).

Os materiais cimentosos hão de ter 28 dias de cura no mínimo.
- Todas as correções como tratamento de fissuras, reparação de planimetria, etc hão de ser feirtas previamente.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Não aplicar com fenómenos meteorológicos adversos ou em previsão deles.

Ferramentas de limpeza

Com água limpa abundante, com o material ainda fresco. Uma vez seco, só por meios mecánicos.

Ficha técnica

DensidadeG.F....1,9 ± 0,07 g/cm3 à 20ºC
G.G...1,87 ± 0,05 g/cm3 à 20ºC

Cor(es)segudo carta.

Aparênciamate texturado

Viscosidade48.000±16.000 mPa.s

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC

Secagem Completa3 días a 20ºC

Expansão volumétrica

Expansão volumétrica

Expansão volumétricazzz

Atuação

F: 2 a 2,5 kgs/m2; G: 2,5 a 3 kgs/m2.

Armazenamento

1 ano, nos seus baldes originais, bem fechados e protegidos da intempêrie.

Segurança



TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Indicações de perigo:

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais