# REPOIS P,




# Descrição

Revestimento monomassa continuo, constituido por uma argamassa, sobre a qual se projecta, ainda fresca, inertes de pedra britada com granulometria entre 5 a 8 mm. Ideal para revestimentos impermeáveis e decorativos em fachadas. Cores; segundo carta.

# Aplicação

## Modos de aplicação

Amassa-se com água, na proporção de 26 +/- 26% do pesso da argamassa; manualmente, com betoneira, na máquina de projectar ou com batedeira eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm)
- Deixar repousar de 3 a 5 minutos antes de aplicar.
Após amassadura, o tempo disponível de aplicação é de 45 a 60 minutos.
- Aplicar com talocha de aço ou projectado com máquina, em camadas de 15 mm de média (mínimo 10 mm).
- Com a argamassa ainda fresca, projectar os inertes de pedra britada (REPOIS P GRAVA), integrando-a na argamassa com talocha ate formar um conjunto homogêneo e regular.
As juntas de PVC de estereotomia (JUNTIS), podem ser colocadas previamente, com o proprio REPOIS P, tendo o cuidado de limpar bem os bordos de restos de argamassa e assegurar espessura suficiente no seu entorno para a futura aplicação; ou estender a totalidade do pano com a monomassa e, antes de projectar os inertes, embutir o JUNTIS na posição desejada.
A distancia máxima recomendada para a estereotomia dos panos é de 7 mts no sentido vertical e de 2,5 mts no sentido horizontal.
- Não aplicar em previsão de chuvas, geadas, ventos fortes ou outras circunstâncias meteorológicas adversas.

# Ficha técnica


Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Absorção de Água26 ± 2%

Densidade do Pó1,250 ± 0,05 g/cc.

Densidade Aparente1,750 ± 0,05 g/cc.

Densidade de Cura1,650 ± 0,05 g/cc.

Retenção de Água>90%

Capilaridade< 0,15 (kg/m2 min 1/2)

Adesão> 0,3 N/mm2

Resistência à Compressão> 9 N/mm2

Resistência à Flexão> 3,5 N/mm2

Reação ao fogoEuroclasses A1

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC

## Atuação

Pasta: 18 kgs/m2; Grava: 10 a 12 kgs/m2

## Armazenamento

# Segurança



## Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

## Declaração de precaução:

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais