



## Descripción

Revestimiento monomassa de acabado raspado. Aplica-se à talocha ou por máquina de projeção e alisa-se com régua e talocha de aço e quando inicia o processo de secagem, de 8 a 12 horas, acaba-se com talocha específica. Cores; segundo carta.

## Aplicação

Utiliza-se como revestimento de fachadas sobre alvenaria de tijolo, bloco de cimento, revocos de cimento, muros de betão, recuperação de fachadas com revestimentos deteriorados, etc. Aporta impermeabilidade a água líquida e excelente permeabilidade ao vapor de água.

### Modos de aplicação

Amassa-se com água com 19 +/- 3% de água, em peso (respeitar sempre esta proporção para assegurar a uniformidade da cor), manual ou mecánicamente, com betoneira, misturadora eléctrica de baixas rotações (300 - 500 rpm) ou máquina de projeção; em camada uniforme com espessura de 10 a 1,5 cm.

Com a massa fresca, acertar a planimetria com régua de alumínio e talocha de aço.

- Deixar secar até que superficialmente esté endurecida para que ao raspar a massa não fique aderida aos pentes da talocha, mas que resulte fácil retirar a camada superficial com a mesma talocha.

Quando seque totalmente, eliminar o pó resultante do processo com escova maça.

- Respeitar sempre o mesmo tempo de secagem para garantir a uniformidade da cor.

- Para despeçar a superfície em panos (a distância máxima recomendada e de 7 metros nas juntas verticais e de 2,5 mts nas horizontais), pode-se introduzir na massa fresca peças em PVC específicas (JUNTIS), colocadas previamente com REPOIS R da mesma cor ou em cor diferente para resaltar as mesmas ou, quando se efectúe a raspagem com talocha de chageamento especial.

Caso se utilizem reforços dos cantos, dos bordos de juntas de dilatação, etc; as mesmas não de estar colocados previamente com a mesma monomassa.

- Nas uniões de materiais diferentes no suporte (união entre alvenaria e estrutura de betão, por exemplo), aconselha-se o reforço com rede de fibra de vidro (TEJIAIS 10), colocada previamente com o mesmo REPOIS R.

Aplicar com temperaturas com poucas variações, sobre tudo com côres intensas, para evitar a aparição de manchas de calcáreo e evitar a aplicação com temperaturas muito altas ou muito baixas, vento forte ou com previsão de geada, chuva ou outros fenómenos meteorológicos adversos.

- Não aplicar sobre suportes gelados ou excessivamente quentes.

O REPOIS R não é indicado para aplicar sobre superfícies horizontais ou inclinadas expostas.

## Ferramentas de limpeza

Com água limpa abundante, com o material ainda fresco e por meios mecânicos uma vez endurezida.

## Ficha técnica

Absorção de água  $19 \pm 3\%$

Densidade em pó  $1,300 \pm 0,05$  g/cc.

Densidade em massa  $1,800 \pm 0,05$  g/cc.

Densidade curado  $1,750 \pm 0,05$  g/cc.

Capilaridade  $< 0,15$  (kg/m<sup>2</sup> min 1/2)

Retenção de água  $> 90\%$

Aderência  $> 0,3$  N/mm<sup>2</sup> kg/cm<sup>2</sup>

Resistência à compressão  $> 8$  N/mm<sup>2</sup>

Resistência à flexotração  $> 3$  N/mm<sup>2</sup>

Côr/es Cinza, branco, creme, castilha, ocre, rosa, etc.

Reacción al fuego Euroclase A1

## Atuação

20 a 22 kgs/m<sup>2</sup> em camada de 15 mm, na côr branca.

## Armazenamento



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



1 ano, nos seus sacos originais, bem fechados, protegidos da intempérie e guardados em local seco e fresco.

# Segurança



## Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

## Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P264: Lavar ? cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais