



Descripción

Estuco de cal em pó, para amassar com água e usar para acabamentos lisos e estanhados, preferentemente sobre rebocos de cal, como o REVOGACAL; em interiores e em exteriores. De grande resistência à intempérie e excelente aspecto estético. Pode ser terminado com ESTUCAL, para acabamentos mais finos e brilhantes.

Aplicação

Modos de aplicação

Amassar com água numa proporção de $42 \pm 5\%$, e deixar reposar 10 minutos.

- Amassar manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm).
- Se for o caso, juntar o TINTAIS e homogeneizar bem.

Aplicar com talocha de aço inox, em camada de 1 mm, deixar secar bem e lixar com lixa duplo 00 e retirar bem o pó resultante.

- Aplicar a seguir uma nova camada, alisando e estanhando bem com o canto da talocha.

Os suportes de aplicação hão de estar suficientemente consolidados e com boa planimetria.

Ficha técnica

Tiempo aberto > de 15 min. a 20 °C

Densidade em pó $0,6 \pm 0,5$ gr/ml. a 20 °C

Absorção de água $42 \pm 5\%$

Aderência > 0,25 kg/cm²

Resistência à compressão > 20 kg/cm²

Resistência à flexão > 10 kg/cm²

Côr/es Branco

Tipo Fino e Grosso

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Atuação

1 a 1,5 kgs/m²

Armazenamento



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

