

REVOGACAL RUSTICO,



Description

Argamassa de cal tradicional para amassar com água em 25% do seu peso. Possui uma granulometria ideal para formar camadas de regularização sobre suportes de planimetría irregular, como camada base de aplicação do REVOGACAL ou ESTUCAL SATINADO.

Possui uma excelente capacidade de difisão do vapor e promove a desinfeção do suporte como consequência do seu pH elevado. Cor; branco acinzentado.

Aplicação

Modos de aplicação

Amassar com água na proporção de 25% do seu peso e deixar repousar 10 minutos antes de aplicar - Aplicar à talocha de aço ou máquina de projectar argamassas em camadas de 6 a 12 mm, sobre o suporte ligeitamente humedecido.

Acertar a planimetria com régua de alumínio, deixando-o texturado para receber a seguinte camada, de REVOGACAL RÚSTICO ou a camada de acabamento com REVOGACAL.

Ficha técnica

Absorção de água25% + - 0,05

Densidade em pó1,35 kg/lt

Densidade em massa1,75 kg/lt

Tiempo aberto 21/2 a 3 horas

Aderência > 3 kg/cm2





Resistência à compressão 38 kg/cm2 Resistência à flexão 15 kg/cm2 Temperatura de trabalhode 5 a 30°C Côr/esBranco acinzentado. Composição

Atuação

1,4 kgs/m2 em espessura de 1 mm.

Armazenamento





✓ Email.: desarrollo@teais.es