EPOZINC,

Descripción

Proteção anticorrosiva, numa concentração de zinco metal de 95%. De cor zinza e aspecto mate, é ideal como proteção anticorrosiva em ambientes agresivos combinado com shop primer EPO-FOS e esmaltes ou pinturas de proteção de alta qualidade.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar separadamente os componentes A e B.
- Misturar os componentes A e B até a sua homogeinização e juntar aos poucos o componente C, sem deixar de remover, evitando a formação de grumos. Nunca juntar a fase líquida ao pó.

Para conseguir uma mistura mais suave, filtar o conjunto já misturado com malha fina, antes de aplicar.
- Agitar o produto de forma permanente durante a aplicação para evitar a decantação do pó de zinco.
- Os tres componentes fornezem-se na proporção adequada.

Aplicar a trinha, em camada uniforme.
- Pode ser aplicado à pistola air less, diluido a 30% com DISOLVENTE EPOXI.
- Em casos excepcionais, pode aplicar-se a rolo ou pistola convencional, utilizando a diluição adequada a cada caso.

Para um adequado comportamento do produto, a superfície metálica de aplicação há de estar totalmente livre de óxido, gorduras e outros contaminantes.
- O melhor método de preparação é por jacto de areia seca ou granalha.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 10ºC nem HR superiores a 70% e, em exteriores, não aplicar com previsão de chuva ou vento forte.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

- A temperatura de aplicação situa-se numa forquilha de 10 a 30ºC.

Ficha técnica

ComposiçãoResina epóxi e pó de zinco

AspetoMate

Côr/esCinza

Sólidos em volume46 ± 1%

Proporção da mistura(em peso): Componente A, 16,54 partes; Componente B, 8,27 partes e Componente C, 75,19 partes.

Densidade2,74 (+/-) 0,05 kg/L.

Tiempo aberto4 horas a 20ºC 65% HR

Ponto de inflamação15ºC (TAG fechado)

Seco ao tato10 minutos a 20ºC, 65% HR

Seco para repintar4 h.a 20ºC, 65% HR

Temperatura de trabalhode 10 a 30ºC

Atuação

De 6 a 8 m2/kg em camada de 30 microns.

Armazenamento

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: