



TEAIS FERROPROTEC IMPREGNACION, LÍQUIDO INIBIDOR DA CORROSÃO PARA ESTRUCTURAS DE BETÃO ARMADO

Descripción



Aplicação

Na protecção preventiva de estruturas de betão armado, em superfícies enterradas em contacto ocasional ou permanente com água e em geral, estruturas que se encontrem expostas a ambientes agressivos. Nos trabalhos de recuperação de estruturas de betão, após trabalhos para corrigir os efeitos da carbonatação

Modos de aplicação

O produto apresenta-se pronto a usar e não deve de ser diluído.

- Não mexer antes de aplicar.
- O betão há de estar totalmente limpo de qualquer substância que dificulte a absorção do produto.
- Aplicar a trincha ou rolo até à saturação do suporte com 3 a 5 demãos sucessivas (em função da absorção do suporte) com intervalos de 30 minutos entre demãos até lograr um consumo aproximado de 0,5 lts/m².

Para melhorar a migração do produto até as armaduras, é conveniente regar o suporte nos dois dias seguintes a aplicação do TEAIS FERROPROTEC.

- Nos trabalhos de reabilitação de betão afetado de corrosão nas armaduras, os tratamentos anticorrosivos e de recuperação da camada protectora, assim como todos os trabalhos de reparação de fissuras, defeitos, etc;



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



hã de ser previamente executados.

No caso de aplicação de revestimentos posteriores com tinta anti-cabonatação, tipo TEAIS HORMIPROTEC; tratamentos de hidrofugação com silanos, tipo REPAIS, etc; à superfície há de ser lavada com água a pressão.

- Proteger os revestimentos próximos a superfície de aplicação em alumínio, cobre, aço inox, madeira, pedra, cerâmica, etc, para evitar manchas.

- Pode escurecer ligeiramente a superfície do betão tratado.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa

Ficha técnica

Densidade 1,15 kg/lt

Valor P.H. 11

Aspeto líquido translúcido amarelado.

Viscosidade 25 mPas.s

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Atuação

2 a 3 m²/lt.

Armazenamento

2 anos nas embalagens originais bem fechados, armazenados em lugar fresco e seco e protegidos da intempérie

Segurança



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Indicações de perigo:

H319: Provoca irritação ocular grave.

Declaração de precaução:

P264: Lavar ? cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

