BREPOIS,

Descrição

Revestimento anticorrosivo, de efeito barreira e de proteção, à base de alcatrão de carvão e resinas epóxi; que se aplica como proteção antioxidante para estructuras metálicas enterradas ou em ambientes agressivos, proteção e impermeabilização de superfícies de betão ou cimentossas enterradas ou em contacto com águas agresivas, etc.
Proporção de mistura: 10A/1B, em peso. Vida útil da mistura: 1 hora a 20ºC/65% HR. Cor; negro.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar por separado cada componente e efctuar a mistura na proporção de 10 partes do componente A por 1 parte do componente B, em peso.
- Ter em consideração que a vida útil da misura é de aproximadamente 1 hora a 20ºC e 65% HR.
Aplicar a trincha ou rolo em camadas de até 150 microns/m2 de filme húmido.
- Aplicar as camadas necessárias para conseguir a espessura de filme seco desejado, deixando secar bem entre camadas (mínimo 24 horas)
O BREPOIS proporciona um muito eficaz efeito barreira para a proteção de superfícies metálicas, sobre o sistema anticorrosivo adequado.
- Possui boa resistência química, que o torna ideal para proteger as superfícies de metal ou cimento, de águas agresivas.

Ficha técnica

Densidadeda mistura: 1,27 +/- 0,05 Kg./dm3

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Sólidos em volume63 (Brepois) / 67 (Brepois Capa Gruesa) ± 1%

Seco ao tato30 minutos a 20ºC y 65% de H.R.

Seco para repintar24 horas.

Côr/esNegro

Temperatura de trabalhode 8 a 25ºC

Atuação

5 m2/kg em espessura de 100 microns.

Armazenamento