EPOAIS D,



Descrição

Tinta epóxi bicomponente, para misturar na altura da sua aplicação, na proporção de 85 A/15 B, em peso. Especialmente formulada para proteger superfíces e estructuras em contacto com alimentos; com escelente resistência química aos produtos de limpeza e excelente resistência mecânica, para usos intensivos. Vida útil da mistura; 5 horas
Cores; branco, cinza, vermelho telha e verde.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar por separado os componetes.
- Efectuar amistura dos componentes, respeitando a proporção de 85 A/15 B, em peso; ou 3 A/1 B, em volume.
- Aplicar a tricha ou rolo sobre o suporte previamente tratado com IMPRIDUR, no caso de suportes minerais ou EPOFOS, no caso de suportes metálicos.
Vida útil da mistura: 5 horas (apíos ese periodo, amistura continua líquida, más inservível para usar.

Ficha técnica

DensidadeComponente "A": 1,45 kg./lt a 20ºC/65%; Componente "B": 0,95 kg./t a 20ºC/65%

Secagem ao Toque20 minutos a 20ºC/65%

Secagem Completa18 a 36 Horas a 20ºC/65%

Repintável8 Horas a 20ºC/65%

Ponto de Fulgor> 15ºC TAG copa fechada

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Cor(es)branco e outros sob encomenda

Temperatura de Trabalhode 8 a 25ºC

Atuação

7 m2/kg em camada de 50 microns.

Armazenamento

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: