EPOAIS VINICOLA, REVESTIMENTO EPÓXI SANITÁRIO



Descrição

Revestimento epóxi para proteger superfícies na indústria alimentária, nomeadamente na indústria vinícola e de óleos alimentares. Boa resistência a ácidos e alcoois e resistência limitada aos dissolventes.

Aplicação

No revestimento de chãos e paredes na indústria vinícola, na indústria relacionada com o azeite e óleos alimentares, etc.

Modos de aplicação

Homogeneizar por separado cada componente.
- Realizar a mistura de ambos os componentes de forma manual ou por misturadora eléctrica de baixas rotações (300 a 500 rpm) e batedeira helicoidal.
- Uma vez misturados os componentes, o tempo aberto para a sua aplicação é de 10 a 15 minutos, pelo que se aconselha fazer a mistura de pequenas quantidades de cada vez.
- Aplica-se a trincha, rolo ou pistola de dois bicos.
- Si se aplica em mais de uma camada, lixar e aspirar entre camadas.

As superfícies de betão serão preparadas previamente por meios mecânicos (lixado, fresado, granalhado, etc) a fim de garantir uma superfície saneada e de poro aberto.
- As fissuras, roturas e outras reparações serão efectuadas previamente, de preferência com DUREPOX (autonivelante, tixotrópico ou de barreira, em função das necessidades). Se as reparações som feitas com argamassas de cimento, ha que esperar 28 dias antes de aplicar o produto.

Usar como primário o IMPRIDUR sobre superfícies cimentosas e EPOFOS sobre superfícies metálicas.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Ferramentas de limpeza

com DISOLVENTE EPOXI com o produto ainda fresco e, uma vez seco, só por meios mecânicos.

Ficha técnica

DensidadeComponente "L": 1,1 ± 0,05 Kg./Litro a 20ºC/65%
Componente "LL": 2,1 ± 0,05 Kg./Litro a 20ºC/65%
istura: 1,33 ± 0,05 Kg./Litro a 20ºC/65%

Secagem Completa24 Horas a 20ºC/65% aplicado de 300 a 500 microns.

Cor(es)oso

Adesão> 1,5 N/mm2 sobre betão.

Temperatura de Trabalhode 8 a 25ºC

Resistência à Abrasão70 mg (CS 10/1000/1000) (8 dias a 23ºC) (Ensaio TABER/DIN 53109)

Tempo em Aberto20 minutos a 20ºC/65% HR

Atuação

1 kg/m2 em camada de 300 microns.

Armazenamento

1 ano, nas suas embalagens originais, bem fechados e protegidos da intempérie e guardados em lugar seco e fresco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: