ESTUCAL,



Descripción

Estuco de cal, de acabamento liso estanhado, tipo estuco veneziano, para decoração de vivendas e locais, em exteriores ou interiores. Proteger com ESTUBRIL em interiores e ESTUPROT em exteriores. Pode ser coloreado com TINTAIS. Cores; branco e segundo carta.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem.
- Sobre a superfície conevenientemente preparada, aplicar uma primeira camada de 1 mm de espessura, com talocha de aço inox de cantos arredondados.
- Deixar secar e lixar com lixa duplo 00

Retirar bem o pó resultante e aplicar uma camada mais fina, estanhando bem com o canto da talocha para puxar o brilho a amaçiar a superfície.
- A secagem adequada entre camadas é de 24 horas.

Proteger em interiores com ESTUBRIL e em exteriores com ESTUPROT.
- Pode ser aplicado directamente sobre superfícies pintadas, desde que em bom estado de coesão e devidamente lixadas.
- Não pode ser aplicado com humidade no suporte.

Ficha técnica

ComposiçãoCal apagada (aérea), cargas minerais, água e aditivos orgânicos e inorgânicos.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Tempo em Aberto> de 15 min. a 20 ºC

Densidade1,2 ± 0,1 gr/ml. a 20 ºC

Cor(es)Branco e segundo carta.

Valor de pH13

Temperatura de Trabalhode 8 a 30ºC

Reação ao fogoEuroclasse A1

Atuação

1,6 m2/kg

Armazenamento

Segurança

Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: