



ESTUCAL,



## Descripción

Estuco de cal, de acabamento liso estanhado, tipo estuco veneziano, para decoração de vivendas e locais, em exteriores ou interiores. Proteger com ESTUBRIL em interiores e ESTUPROT em exteriores. Pode ser coloreado com TINTAIS. Cores; branco e segundo carta.

## Aplicação

### Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem.

- Sobre a superfície convenientemente preparada, aplicar uma primeira camada de 1 mm de espessura, com talocha de aço inox de cantos arredondados.
- Deixar secar e lixar com lixa duplo 00
- Retirar bem o pó resultante e aplicar uma camada mais fina, estanhando bem com o canto da talocha para puxar o brilho a amaciá-la a superfície.
- A secagem adequada entre camadas é de 24 horas.
- Proteger em interiores com ESTUBRIL e em exteriores com ESTUPROT.
- Pode ser aplicado directamente sobre superfícies pintadas, desde que em bom estado de coesão e devidamente lixadas.
- Não pode ser aplicado com humidade no suporte.

## Ficha técnica

Composição Cal apagada (áerea), cargas minerais, água e aditivos orgânicos e inorgânicos.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Tiempo aberto> de 15 min. a 20 °C

Densidade  $1,2 \pm 0,1$  gr/ml. a 20 °C

Côr/es Branco e segundo carta.

Valor P.H.13

Temperatura de trabalho de 8 a 30°C

Reacción al fuego Euroclasse A1

## Atuação

1,6 m<sup>2</sup>/kg

## Armazenamento

## Segurança

### Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### Declaração de precaução:

P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

## Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

