MADEPOIS PASTA,



Descrição

Adesivo em pasta, à base de resinas epóxi issentas de solventes e partículas de madeira, para a união de peças de madeira entre sí e a outros elementos como betão ou pedra. Ideal para restauros em estructuras de madeira, só ou combinado com armaduras de fibra de vidro. Tempo de vida útil da mistura; 20 minutos, máximo.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar por separado o conteúdo das embalagens.
- Misturar os dois componentes, na proporção 60A/40B, em peso, homogeneizando a mistura de forma manual ou misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm).
Aplicar uma camada abundante sobre ambas faces das peças a unir, especialmente se o suporte tem alguma humidade.
- No caso de aplicar como adesivo, unir as peças e exercer presão constante sobre as mesmas durante o processo de cura do adesivo (12 horas).
Não misturar mais quantidade de produto do que possa ser usado em 20 minutos.
- Não aplicar com temperatura do suporte inferior a 10ºC.
- A temperatura ideal de trabalho é entre 15 a 20ºC; tendo em conta que a maior temperatura, menos tempo aberto da mistura.
Não aplicar em camadas superiores a 5 cm de espessura, pois em volumes maiores, devido à reação exotérmica da mistura, pode libertar-se a suficiente quantidade de calor que possa incendiar a madeira. Se for necessário, fazer a aplicação em varias camadas, deixando secar 2 horas entre camadas.
Muito resistente à tração, à compresão e à flexotração; aos produtos químicos e a humidade interior.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Issento de retração, não é corrosivo e possui aderência sobre superfícies secas ou com alguma humidade.
- É imputrescível e impermeável.

Se se usa com moldes, estes hão de ser forrados na sua face interna com filme de polietileno, para evitar que o MADEPOIS PASTA, fique aderido as paredes do molde.

Ficha técnica

DensidadeComponente A: 1.05 ± -0.05 gr/L
Componente B: 1.32 ± 0.05 gr/l

Secagem Completa24 horas a 20ºC y 65%HR

Temperatura de Trabalhode 5 a 25ºC

ComposiçãoResinas epóxi, partículas de madeira e aditivos

Aparênciapasta tixotrópica

Resistência à Compressão> 50 N/mm2

Resistência à Tração> 40 N/mm2

Atuação

Segundo uso

Armazenamento