

# Descripción

O TEAIS LASUR, via solvente, possui uma alta resistència à radiação UV, é elástico, repelem à água e estão aditivados com fungicidas, bactericidas e insecticidas; para proteger as madeiras do ataque de fungos e insectos como a carcoma ou as térmitas. Penetra em profundidade e não cria filme superficial. Fácil aplicação e manutenção.

# Aplicação

## Modos de aplicação

Homogeneizar o conteúdo do vasilhame e aplicar sem diluir.

- Sanear madeiras velhas com LINMAD.
- Eliminar mediante lixado restos de vernizes ou produtos que dificultem a penetração do TEAIS LASUR.
- Aplicar directamente a trincha ou rolo de pelo curto no seguimento das vetas da madeira.

Aconselha-se a dar 4 a 5 demãos para assegurar uma boa proteção.

- Não é necessário lixar entre demãos.
- O tempo de secagem entre demãos é de 2 a 3 horas (20°C e 65% HR).
- Não aplicar com previsão de chuva, geada, ventos fortes ou circunstâncias meteorológicas adversas.

Formulado com resinas de moléculas muito finas, possui um grande poder de penetração; não forma filme sobre a superfície, protegendo a madeira, sem impedir a sua transpiração.

- Possui muito boa penetração inclusive sobre madeiras duras.
- Não esquarteja nem fissura.
- Facilita a sua manutenção ao não ser necessário lixar nem decapar, sendo suficiente com limpar bem antes de voltar a aplicar.
- Resiste e protege a madeira da radiação UV, escepto na modalidade transparente.

# Ficha técnica

Côr/es Transparente, nogueira, sapely, carvalho, verde e embero

Densidade 0,85+- g/ml

Seco ao tato < 1 hora a 20°C y 65% HR

Nº de camadas a aplicar Entre 4 e 5

Seco para repintar 2 a 3 horas a 20°C y 65% HR

Sólidos em volume 20 a 25%

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

## Atuação

---

de 8 a 10 m<sup>2</sup>/lt

## Armazenamento

---



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

