FIJOPOL,



Descrição

Resina de poliester bicomponente, tixotrópica, embalada em bisnagas com os componentes em compartimentos separados e que se misturam no bico de aplicação na altura dom seu extrusionado. Possui grande dureza, aderência e alta reistência mecânica

Aplicação

Modos de aplicação

Eliminar bem o pó resultante das perfurações, de preferência com ar comprimido.
- Certificar-se que os elementos metálicos à fixar, estão perfeitamente limpos de gorduras ou óxido.
- Encher a perfuração e colocar o elemento a ancorar de maneira inmediata

Para a plicação do produto, usar o seguinte procedimento:
. Cortar a ponta da bisnaga deixando suficiente rosca para colocar a ponteira extrusora.
. Colocar a ponteira extrusora e cortar a sua ponta, procurando a dimensão adequada.
.Colocar a binaga na pistola e comprimir o produto para que no processo de extrusionado de misturem os componentes, enchendo a perfuração, contando com o volume a ocupar pelo elemento a ancorar.
. Colocar a peça no interior da perfuração e acamala bem no seu interior.
. Em ancoragens na horizontal, segurar a peça na posição correcta até que o FIJOPOL endureza.
. Nas ancoragens sobre suportes ocos, colocar no interior da perfuração a camisa de contenção da resina adequada previamente.

Ficha técnica

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densidade1,2 Kg/L aprox

Cor(es)Branco acinzentado

AdesãoBetão > 1,6 N/mm2 (rompe o betão)

Resistência à Flexão> 12 Mpa

Resistência à Compressão> 60 Mpa

Tempo de pegaaprox. 15 a 60 min segundo temperatura

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC

Atuação

1,2 kg/lt

Armazenamento

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: