



Descrição

Banda preformada de PVC plastificada, com perfurações laterais, que aderido com EPOAIS H, utiliza-se para formar juntas de dilatação estanques e com movimentos importantes ou perfil irregular. Apresenta-se em bandas com 15 cm de largura e 20 m de comprimento, que podem ser soldadas entre si para juntas de maiores dimensões.

Aplicação

Modos de aplicação

Se for necessário, desengordurar a banda com DISOLVENTE DE LIMPEZA.

.Espalhar o EPOAIS H a cada lado da junta, com uma largura de 6 cm e em camada de 3 mm; aproximadamente.

- Colocar a banda sobre a junta, pressionando os laterais para que o adesivo reborde pelas perfurações da mesma, deixando o interior com folga suficiente para absorver os movimentos da junta.
- Se for necessário fazer sobreposições na banda, estas não de ser, pelo menos de 5 cm e, a soldadura será

feita com ar quente.

Preparar bem os bordos da junta, de forma a que apresentem um perfil liso e uniforme, sem rebarbas ou elementos cortantes que possam danificar a lâmina.

- A superfície de aplicação há de estar seca e limpa e, no caso de argamassas e betões, curada com 28 dias no mínimo.

- Não aplicar em exteriores com previsão de fenómenos meteorológicos adversos.

Ficha técnica

Largura 15 cm

Comprimento 20 m

Resistência à tracção 16,5 Mpa

Alongamento em rotura > 250%

Resistência ao desgarro trasversal > 75 N

Aderência do Adesivo > 1,5 N/mm²

Resistência à compressão do Adesivo > 50 N/mm²

Resistência à tracção do Adesivo > 32 N/mm²

Temperatura de trabalho 8 a 25°C (do EPOAIS H, o produto mais sensível do sistema)

Côr/es Cinza (da banda e do adesivo)

Atuação

1 ml/ml de junta.

Armazenamento



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

