TEAIS HOMOCOLOR, RESINA ESPECIAL PARA HOMOGENEIZAR E PROTEGER REVESTIMENTOS DE ARGAMASSAS MONOMASSA

Descrição

Resina especial para homogeneizar, reavivar e aumentar à proteção de revestimentos de monomassa de acabamento raspado ou liso. Fácil de aplicar e de grande eficácia, aumenta a vida útil do revestimento.

Aplicação

Aplica-se sobre os revestimentos monomassa para uniformizar a côr, no caso de manchas de calcáreo derivadas de aplicação ou secagem incorrecta, para potenciar a côr dos mesmos e para os proteger de ambientes agresivos, da abrassão, do desgaste e da poluição, prolongando a sua vida útil. Na reabilitação de fachadas revestidas a monomassa para lhes restaurar a uniformidade da côr, recuperar a sua estética post intervenções de reabilitação ou lavagem, etc.

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame.
- Aplicar a tricha, rolo ou pistola air-less em demãos bem esticadas.
- Aplicar como primário IMPRIMAIS, IMPRIMAIS MU, IMPRIFUN ou a primeira demão diluida a 10 ou 20% com água.

Sobre a superfície assim imprimada, aplicar uma segunda demão sem diluir.
- Normalmente não é necessário aplicar mais demãos, mas não é aconselhável exceder as três demãos,

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

incluindo a primeira que actúa de primário.
Não aplicar com sol directo, vento forte ou previsão de chuva ou qualquer fenómeno meteorológico adverso.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa com o produto ainda fresco.

Ficha técnica

Densidade1,53 kg/lt

Viscosidade37.500 + - 7.500 a 20ºC

Aspetomate

Densidade1,53 kg/lt

Seco totalmente12 a 18 horas a 20ºC y 65% HR

Atuação

3 m2/kg.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidas da intempérie, guardadas em local seco e fresco.

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: EUH210:Ficha de segurança fornecida a pedido.