POLIURETANO 80/20, TINTA DE POLIURETANO PARA INTERIORES E EXTERIORES



Descrição

Tinta à base de resinas de poliacrilatos e isocianetos alifáticos. Com esta combinação obtennhe-se acabamentos que se distinguem pela sua excelente conservação do brilho, estabilidade a luz e aos caleos. Utiliza-se como unsistema bicomponente. Cor; branco e outros sob encomenda.

Aplicação

Na proteção decorativa de suportes cimentosos ou metálicos de todo tipo. Imprescindível como camada de proteção para pavimentos de base epóxi em exteriores.

Modos de aplicação

Preparar as superfícies metálicas com sistemas anticorrosivos adequados, tipo EPOZINC, EPOFOS, EP0INTER 90/10, etc; e as superfícies cimentosas com IMPRIDUR.
- Na aplicação como proteção de sistemas multi-camada, respeitar os tempos de secagem máxima e mínima dos produtos que a formam.

Homogeneizar por separado cada um dos componentes.
- Misturar os componentes respeitando a proporção de mistura de 80 partes do componente A por 20 partes do componente B, em peso.
- Misturar só o produto que possa ser consumido num periodo de 2 a 3 horas, pois para além desse tempo, a mistura fica inservível

Aplicar uma ou duas demãos, em função da camada de proteção requerida.
- Pode ser aplicado a trincha, rolo ou pistola air-less.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Não aplicar em previsão de chuva, ventos fortes, geada ou de qualquer outro fenómeno meteorológico adverso.
- Os suportes de betão devem de ter uma cura superior a 28 días e não estar afectados por fenómenos de humidades de ascensão capilar.

Ferramentas de limpeza

Com DISOLVENTE P.U.

Ficha técnica

Densidade1,32 +- 0,05 a 20ºC.

Repintável24 Horas /20ºC/65% (com o mesmo produto).

Secagem ao Toque

Tempo em Aberto3 Horas/20ºC/65%

Espessura da Película Seca60-100 micras.

Aparênciabrilhante

Cor(es)branca e outras sob encomenda.

Proporção de Mistura80 A : 20 B, em peso

Atuação

5 m2/kg

Armazenamento

1 ano, nos seus vasilhames originais, bem fechados e sem expor a temperaturas extremas, protegidos da intempérie, em locais secos e arejados.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: