



Description

Produto à base de rocha moída, cimento, cal, aditivos e corantes minerais, que se usa na realização de peças prefabricadas que imitam as pedras de granitos naturais. Pode ser usado para moldear novas peças ou na reabilitação ed peças deterioradas. Referências da carta de cores: 90, 100,110, 120, 130,140,150, 160, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240.

Disponível em kit's de 65 kgs: Componente A (pó); 15 kgs e Componente B (pedra); 2 sacos de 25 kgs.

Aplicação

Modos de aplicação

Amassa-se com água, na proporção de 180 cm³ de água por cada kg do componente A (pó) do ROCAMOL PREFABRICADOS, manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm)

- Preparar os moldes previamente tratados com DERIS.

Após desmoldagem, lavar as peças com escova e água, de preferência à pressão.

Ficha técnica

Absorção de água 18 + - 2%

Aderência > 4 kg/cm²

Capilaridade < 0,50% a 60 minutos

Côr/es Segundo carta

Densidade em massa 1.850 + - 0,05 g/cc

Densidade em pó 1.400 + - 0,05 g/cc

Resistência à compressão > 120 kg/cm²

Resistência à flexão > 50 kg/cm²

Retenção de água 97%

Atuação

1,8 a 2,0 kgs/lt de volume a encher.

Armazenamento



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

