TERMOPLAK estÃ¡ndar, PLACAS TERMOISOLANTES PARA CONSTRUÇÃO

Descripción

Placas de XPS de 32 kg/m3 de densidade, revestidas por uma ou pelas duas faces com uma argamassa especial reforçada com tecido mineral, que se usa como camada isolante de elevadas prestações mecânicas, no restauro de coberturas de chapa metálica ou de fibrocimento, formação de muros drenantes, isolamento térmo-acústico de coberturas donde se disponha de pouca espessura, chãos afectados por humidade de ascensão capilar, isolamento pelo exterior de cabeças de pilares e vigas e, em geral, onde se necessite um

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

reforço do isolamento termo-acústico, impermeável a água e sem perca de resistência mecânica acusada.



Aplicação

No restauro e melhora das condições térmicas e mecánicas de telhados, coberturas, tectos falsos fachadas, isolamentos interiores, em paredes, pavimentos ou tectos. Na generálidade dos casos utilíza-se a modalidade STANDARD e, quando se necessite mais resistência mecânica ou que ambas as faces fiquem à vista, utiliza-se a modalidade REVERSIBLE.

Modos de aplicação

No caso de telhados em chapa metálica ou de fibrocimento (sem amiam¡nto), colocan-se os paineis encostados e fijados mecanicamente, cobrindo toda a superfície

- No caso de telhados de fibrocimento com amianto, as peças colocan-se da mesma forma, mas coladas com LASTOIS MP (tomar as devidas precauções)

Realizar os trabalhos de adaptação de alegerozes, cumieiras, beirados, guardafogos, etc. Previamente, adaptados as novas espessuras.

- Em paredes, tectos ou chãos, pode-se colar as peças ou fixa-las em função das características do trabalho a realizar.

Para ampliar a informação, consultar o manual de aplicação.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Ficha técnica

Absorção de águaPara imersão prolongada segundo DIN EN 12087 < 1,5% VOL %

Capilaridade0

Coef. de resistencia a la transmisión de vapor100 segundo DIN EN 12086

Cof. De dilatação lineal0,07 mm/mK

Conductividade térmica0,036 W/mK segundo EN 13164

Densidadedo poliestireno 32 kgs/m3

Temperatura de serviço- 50ºC + 75ºC

Atuação

1 m2/m2

Armazenamento

Nas suas embalagens originais, bem embalados e armazenados em local seco e fresco, conservan-se indefinidamente.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: