



MORIS 3D, Mortero tixotropico modelable para imitaciones

Descripción

Moris 3D es un mortero tixotrópico en base a ligantes cementicios, áridos de cuarzo, aditivos aligerantes, agentes tixotropantes, y otros aditivos que le confieren facilidad de moldeo, esculpido o texturizado.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Moris 3D está especialmente formulado para permitir el moldeo de piezas que imiten diferentes soportes como piedra, rocas, troncos, árboles, etc.

Preparación de la superficie

Los soportes deben ser firmes, resistentes y estar limpios, libres de polvo o partículas sueltas.

El soporte puede estar ligeramente humedecido principalmente en tiempo caluroso.

¿Cómo se aplica

Amasar manual o mecánicamente mediante batidora de bajas revoluciones (300 a 500 rpm). La cantidad de agua del amasado son aproximadamente 4,5 lts, para el saco de 25 kg

- Dejar reposar la mezcla al menos 2 minutos.
- La forma de aplicación dependerá del uso del mortero pero en general se darán capas que si exceden de 3 cm se armarán con mallas de acero galvanizado o con mallas de fibra de vidrio.
- Para la realización de formas especiales realizar una sub-estructura armada con malla y posteriormente aplicar una segunda capa una vez endurecida la primera, que podrá ser texturada, tallada o modelada según la tematización requerida.
- Una vez seco el material puede ser coloreado con Rocolor, tintes especiales para soportes minerales, que permiten imitar distintos soportes como rocas, piedras, troncos, etc. Para dar un aspecto envejecido y natural puede además aplicarsele Teais Antic T o Teais Antic C, productos especiales para dar aspecto antiguo a los minerales.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras que el material está fresco.



Ficha técnica

Absorción de agua 18% aprox

Adherencia > 2 kg/cm²

Color/esgris

Densidad en masa 1,35 kg/lt

Densidad en polvo 1,20 kg/m²

Resistencia a compresión > 60 kg/cm²

Resistencia a flexión > 20 kg/cm²

Rendimiento

12 kg/m² por cada 1 cm de espesor

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales, almacenados en lugar seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

