



AGLOMERADO ASFALTICO, AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO DE SECADO RAPIDO



Descripción

Aglomerado asfáltico de aplicación en frío basado en una mezcla de áridos seleccionados y ligantes bituminosos modificados de consistencia plástica.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Reparación de baches, trabajos de parcheos en garajes, calles, parkings, caminos vecinales, contorno de alcantarillas y arquetas. Está indicado para todo tipo de trabajo donde se requiera colocar aglomerado asfáltico y por su reducida cantidad no resulta práctico mover maquinaria para su colocación.

Preparación de la superficie

Limpiar el soporte eliminando partes flojas, mal adheridas o que no estén firmes.

¿Cómo se aplica

Es conveniente realizar un cajeado de la superficie a reparar para una mayor duración de la misma.

- Se recomienda aplicar una imprimación con Emulais o con Lastoi IN con un rendimiento de 0,3 kg/m².
- Para rellenos de hasta 3 cm de profundidad se vierte el AGLOMERADO ASFALTICO directamente, se raseará dejándolo ligeramente por encima del nivel del pavimento y se compactará con una pala o un pisón preferentemente.
- En zonas más profundas el relleno se realiza por capas, colocando primero una capa de grava compactada y a continuación rellenar con grava de machaqueo (se puede mezclar con Emulais para aportar cohesión, y finalizar con una capa de AGLOMERADO ASFALTICO para conseguir la compactación total de las capas aplicadas.
- En zona de tránsito de coches puede recubrirse con una capa de arena fina como protección inicial, para una habilitación rápida.
- No se puede aplicar con riesgo de helada o de lluvia ni con temperaturas inferiores a 5°C.
- Con temperaturas menores a 10°C el producto pierde manejabilidad.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- No usar en la realización de recrecidos horizontales de grandes dimensiones.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con DISOLVENTE DE LIMPIEZA antes de que el material se endurezca. Una vez endurecido solo se puede limpiar con medios mecánicos.

Ficha técnica

Densidad 1,7 kg/lt

Tipo asfalto y cargas

Color/es negro

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Rendimiento

25 kg por m² en 1,5 cm de espesor

Almacenamiento

Un año en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

