

Description:

LASTOIS FH-CV est un produit monocomposant à base de résines d'élastomères et plastiques, ainsi que d'additifs et pigments de haute résistance à l'eau.

Formulé aussi comme couche définition de revêtement d'étanchéité.

Application:

Idéal pour imperméabiliser et décorer les façades. Pour l'imperméabilisation de couvertures accessibles en occasions sporadiques. Comme finition de LASTOIS CAPA INTERMEDIA revêtement d'étanchéité

Mode d'emploi:

- Mélanger au préalable le produit jusqu'à obtenir une correcte homogénéisation.
- Passer un primaire de type IMPRIMAIS M.U. (sur support ancien ou contaminés).
- Lorsque le primaire est appliqué étendre une première couche de LASTOIS CAPA INTERMEDIA, au rouleau de laine ou synthétique.
- Dans le cas d'une imperméabilisation armée avec un voile de fibre de verre de type VELOAIS superposer 2 cm entre chaque voile, sans former d'irrégularités ou de poches d'air.
- Une fois bien sèche appliquer LASTOIS FH-CV à l'aide d'un rouleau éponge de porosité intermédiaire (afin d'obtenir un relief et dissimuler les superpositions de couches).
- LASTOIS FH-CV peut aussi être appliqué sans utilisation préalable de LASTOIS CAPA INTERMEDIA mais dans ce cas il ne s'obtient pas une membrane continue, même si il confère à la façade un revêtement de très haute qualité, bien au dessus des peintures conventionnelles qui s'appliquent en façade.




- EXCELLENTE PROPRIÉTÉS IMPERMÉABLES
- GRANDE ELASTICITÉ
- TRÈS BONNE ADHÉRENCE
- TRÈS BONNE STABILITÉ DE LA COULEUR
- RESISTANT AU RAYONS UV

Présentation: 5Kg, 20Kg

Performance: 1,8 m2 par kg couche de 300 microns.







1E-100
cendres intense



2E-100
albero intense




3E-100
sienna intense



4E-100
amphore intense



5E-100
datte intense



6E-100
coloniale intense



1E-150
cendres moyen



2E-150
albero moyen



3E-150
sienna moyen



4E-150
amphore moyen



5E-150
datte moyen




6E-150
coloniale moyen



1E-200
cendres clair




3E-200
albero clair



3E-200
sienna clair



4E-200
amphore clair



5E-200
datte clair



6E-200
coloniale clair






7E-100
nuit intense



8E-100
millésime intense




9E-100
terre intense



10E-100
tropique intense



11E-100
bambou intense



12E-100
marée intense



7E-150
nuit moyen



8E-150
millésime moyen



9E-150
terre moyen



10E-150
tropique moyen



11E-150
bambou moyen



12E-150
marée moyen




7E-200
nuit clair



8E-200
millésime clair



9E-200
terre clair



10E-200
tropique clair




11E-200
bambou clair



12E-200
marée clair





Edition: 5

04/2010

Département technique

Description:

LASTOIS FH-CV est un produit monocomposant à base de résines d'élastomères et plastiques, ainsi que d'additifs et pigments de haute résistance à l'eau. Formulé aussi comme couche de revêtement d'étanchéité.

Application:

Idéal pour imperméabiliser et décorer les façades. Pour l'imperméabilisation de couvertures accessibles en occasions sporadiques. Comme finition de LASTOIS CAPA INTERMEDIA revêtement d'étanchéité

Propriétés et avantages:

* EXCELLENTE PROPRIÉTÉ IMPERMÉABLE * GRANDE ELASTICITÉ * TRÈS BONNE ADHÉRENCE * TRÈS BONNE STABILITÉ DE LA COULEUR * RESISTANT AU RAYONS UV *

Caractéristiques Techniques:

Contenu en solides	> 60%
Couleur/s	Blanc, crème, marron, rouge tuile, vert, gris et noir.
Densité	1,25 Kg/L ± 0,05
Résistance à la traction	>2 N/mm ²
Solubilité	Peut se diluer dans l'eau de 5 à 30°C
Température de chantier	65.000 m Pa.s ± 15.000
Viscosité	

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, sain et solide, exempt de graisses, d'huiles, de poussière, d'efflorescence et d'écaillements.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau (avant le séchage) et par voie mécanique ensuite

Performance:

1,8 m² par kg couche de 300 micras.

Mode d'emploi:

- Mélanger au préalable le produit jusqu'à obtenir une correcte homogénéisation.
- Passer un primaire de type IMPRIMAIS M.U. (sur support ancien ou contaminés).
- Lorsque le primaire est appliqué étendre une première couche de LASTOIS CAPA INTERMEDIA, au rouleau de laine ou synthétique
- Dans le cas d'une imperméabilisation armée avec un voile de fibre de verre de type VELOAIS superposer 2 cm entre chaque voile, sans former d'irrégularités ou de poches d'air.
- Une fois bien sèche appliquer LASTOIS FH-CV à l'aide d'un rouleau éponge de porosité intermédiaire (afin d'obtenir un relief et dissimuler les superpositions de couches).
- LASTOIS FH-CV peut aussi être appliqué sans utilisation préalable de LASTOIS CAPA INTERMEDIA mais dans ce cas il ne s'obtient pas une membrane continue, même si il confère à la façade un revêtement de très haute qualité, bien au dessus des peintures conventionnelles qui s'appliquent en façade.

Présentation:

Blanc, Crème, Saumon, Ivoire, Gris, Ocre et Corail	5 Kg
	20 Kg
Bleu, Vert	5 Kg
	20 Kg
Mousse, Marron, Rouge, Noir	5 Kg

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se reporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUTIONS PROFESSIONNELLES POUR LA CONSTRUCTION
©TEAIS S.A. - Tout droits réservés - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: +34 981 602 111 - Fax: +34 981 601 508 - email: comex@teais.es

