

Description:



Clais est un produit en poudre appartenant à la famille chimique des silicates d'aluminium sulfonés de sodium combiné avec des particules cristallines, résistant aux alcalis et aux UV, Conçu pour les mortiers de couleur ou des bétons dont le liant est du ciment ou de chaux. Intégrer Clais comme colorant, ne diminue pas la résistance du mortier ou du béton auquel il est ajouté.

Application:

Clais est utilisé pour le béton architectural, pour les préfabriqués en béton ou en mortier, pavés, dallages, mortiers de façade, mortiers de jointoiement de pierre ou de brique, pierre naturelle ou artificielle, etc.

Mode d'emploi:

- Clais est ajouté à l'eau de gâchage suivi du ciment et des agrégats.
 - Le dosage: 3 à 12% du poids du ciment gris et 1 à 3% du poids du ciment blanc.
 - Il est recommandé de réaliser des essais préalablement afin de déterminer la coloration finale souhaitée.
 - Le dosage maximum ne doit pas excéder 15% du poids du ciment.
 - Les couleurs des agrégats conditionnent la coloration finale.
- Il est alors recommandé de faire des essais pour chaque dosage souhaité.



- EXCELLENTES CAPACITES COLORANTES.
- PIGMENTS RESISTANT AUX INTEMPERIES ET A LA LUMIERE.
- LARGES POSSIBILITES ESTHETIQUES

Présentation: Petite (0.4-0.7 kg)
Moyenne (3-4 kg)
Grande (10-15 kg)

Le poids des récipients dépend du pigment choisi.

Performance: 3 à 7 % ciment blanc.
5 à 12 % ciment gris.




Clais

colorant pour mortier et beton



bleu foncé



bleu clair



vert



noir



brun



saumon



rouge grenat



base rouge



jaune vif



ocre jaune



base jaune



blanc



Couleurs de lettre d'orientation, pour une approche plus précise, voir l'échantillon physique



Edition: 8

04/2010

Département technique

Description:

Clais est un produit en poudre appartenant à la famille chimique des silicates d'aluminium sulfonées de sodium combiné avec des particules cristallines, résistant aux alcalis et aux UV, Conçu pour les mortiers de couleur ou des bétons dont le liant est du ciment ou de chaux. Intégrer Clais comme colorant, ne diminue pas la résistance du mortier ou du béton auquel il est ajouté.

Application:

Clais est utilisé pour le béton architectural, pour les préfabriqués en béton ou en mortier, pavés, dallages, mortiers de façade, mortiers de jointoiement de pierre ou de brique, pierre naturelle ou artificielle, etc.

Propriétés et avantages:

* EXCELLENTE CAPACITÉ COLORANTE * PIGMENTS
RÉSISTANT AUX INTÉRIEURES ET À LA LUMIÈRE * LARGES
POSSIBILITÉS ESTHÉTIQUES *

Préparation de la surface:

Aucune

Nettoyage:

Avec de l'eau douce et propre.

Mode d'emploi:

-CLAIS est ajouté à l'eau de gâchage suivi du ciment et des agrégats.
-Le dosage: 3 à 12% du poids du ciment gris et 1 à 3% du poids du ciment blanc.
-Il est recommandé de réaliser des essais préalablement afin de déterminer la coloration finale souhaitée.
- Le dosage maximum ne doit pas excéder 15% du poids du ciment.
-Les couleurs des agrégats conditionnent la coloration finale.
Il est alors recommandé de faire des essais pour chaque dosage souhaité.

Présentation:

Blanc	0,5 Kg 2 Kg 8 Kg	- 8 EMBALLAGE par boîte
Jaune basique	0,4 Kg 2 Kg 10 Kg	- 8 EMBALLAGE par boîte
Jaune ocre	0,5 Kg 12 Kg	- 8 EMBALLAGE par boîte
Marron	0,6 Kg	- 8 EMBALLAGE par boîte

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se reporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUTIONS PROFESSIONNELLES POUR LA CONSTRUCTION
©TEAIS S.A. - Tous droits réservés - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Tél.: +34 981 602 111 - Fax: +34 981 601 508 - email: comex@teais.es



Edition: 8

04/2010

Département technique

	3 Kg 15 Kg	
Noir	0,8 Kg 4 Kg 15 Kg	- 8 EMBALLAGE par boîte
Saumon	0,6 Kg 4 Kg 15 Kg	- 8 EMBALLAGE par boîte
Vert NG	0,7 Kg 3 Kg 15 Kg	- 8 EMBALLAGE par boîte

Stockage:

Deux ans, dans leurs sacs originaux, fermés hermétiquement, sans exposer à des températures extrêmes, à l'abri des intempéries et dans un endroit sec et aéré.

Sécurité et précaution d'emploi

Consulter les informations de sécurité sur l'étiquette présente sur chaque emballage, et pour plus d'information la fiche de sécurité du produit

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se reporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUTIONS PROFESSIONNELLES POUR LA CONSTRUCTION
©TEAIS S.A. - Tous droits réservés - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Tél.: +34 981 602 111 - Fax: +34 981 601 508 - email: comex@teais.es

